

SCANPLAN 5530
СКАНПЛАН 5530

Pohjakangas/ Grundväv/ Base fabric Trägerstoff/ Основа		280/560 dtex polyester 280/560 дтекс Полиэстер
Leveys/ Bredd/ Width Breite/ Ширина		205 cm
Päällyste/ Beläggning/ Coating Beschichtung/ Покрытие		PVC/ ПВХ
Kokonaispaino/ Totalvikt/ Total weight Totalgewicht/ Полный вес		360 g/m ²
Repimislujuus/ Rivhållfasthet/ Tear strength/ Weiterreissfestigkeit Прочность на разрыв	ISO 4674-1 DIN 53363	150/130 N 100/80 N
Vetolujuus/ Draghållfasthet Tensile strength/ Reissfestigkeit Прочность на растяжение	EN ISO 1421 DIN 53354	700/650 N/5 cm
Tartunta/ Vidhäftning/ Adhesion Haftung/ Адгезия	IVK 3.13	50 N/5 cm
Lämmön-/pakkasenkesto Temperaturbeständighet Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Температурный режим использования	SFS-EN 1876-1	+ 70 °C - - 30 °C
Palosuojaus/Brandskydd/ Flame retardancy/Schwerentflammbarkeit/ Огнеустойчивость		---

Ilmoitetut arvot ovat tuotannon keskiarvoja. De angivna värdena är genomsnittsvärden från produktion. Technical data shown are average values from production. Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der Produktion. Все вышеуказанные технические данные являются средними показателями производства.

Kaikki materiaalimme ovat UV- ja homesuojattuja. Alla våra materialer är UV- och mögelskyddade. All our materials are UV, mildew and rot resistant. Alle unsere Materialien sind beständig gegen UV-Strahlen und Schimmel. Все материалы имеют ультрафиолетовую и грибковую устойчивость.

Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja tarvittaessa ilman etukäteisilmoitusta. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna utan förhandsinformation. We reserve the right to change the specification without prior notice. The technical data is offered without liability. Änderungen auf den neuesten technischen Stand vorbehalten. Die Angaben sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. По мере необходимости за нами остаётся право на изменения (спецификатно-технических) показателей без предварительной информации.
04.08.10