

**SCANPLAN 5570**  
**СКАНПЛАН 5570**

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| Pohjakangas/ Grundväv/ Base fabric<br>Trägerstoff/ Основа   |                          | 1100 dtex polyester<br>1100 дтекс Полиэстер |
| Leveys/ Bredd/ Width<br>Breite/ Ширина  |                          | 207 cm                                      |
| Päällyste/ Beläggning/ Coating<br>Beschichtung/ Покрытие  |                          | PVC/ ПВХ                                    |
| Kokonaispaino/ Totalvikt/ Total weight<br>Totalgewicht/ Полный вес  |                          | 800 g/m <sup>2</sup>                        |
| Repimislujuus/ Rivhållfasthet/<br>Tear strength/ Weiterreissfestigkeit<br>Прочность на разрыв   | DIN 53363<br>ISO 4674-1  | 250/225 N<br>500/500 N                      |
| Vetolujuus/ Draghållfasthet<br>Tensile strength/ Reissfestigkeit<br>Прочность на растяжение   | EN ISO 1421<br>DIN 53354 | 1700/1500 N/5 cm                            |
| Tartunta/ Vidhäftning/ Adhesion<br>Haftung/ Адгезия   | IVK 3.13                 | 100 N/5 cm                                  |
| Lämmön-/pakkasenkesto<br>Temperaturbeständighet<br>Temperature resistance<br>Temperaturbeständigkeit<br>Температурный режим использования | SFS-EN 1876-1            | + 70 °C - - 30 °C                           |
| Palosuojaus/Brandskydd/<br>Flame retardancy/<br>Schwerentflammbarkeit/<br>Огнеустойчивость  |                          | ---   |

Ilmoitetut arvot ovat tuotannon keskiarvoja. De angivna värdena är genomsnittsvärden från produktion. Technical data shown are average values from production. Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der Produktion. Все вышеуказанные технические данные являются средними показателями производства.

Kaikki materiaalimme ovat UV- ja homesuojattuja. Alla våra materialer är UV- och mögelskyddade. All our materials are UV, mildew and rot resistant. Alle unsere Materialien sind beständig gegen UV-Strahlen und Schimmel. Все материалы имеют ультрафиолетовую и грибковую устойчивость.

Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja tarvittaessa ilman etukäteisilmoitusta. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna utan förhandsinformation. We reserve the right to change the specification without prior notice. The technical data is offered without liability. Änderungen auf den neuesten technischen Stand vorbehalten. Die Angaben sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. По мере необходимости за нами остаётся право на изменения (спецификатно-технических) показателей без предварительной информации. 03.11.09