



LABORATORIOTULOKSET
LABORATORIEPROTOKOLL
LABORATORY PROTOCOL
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРОТОКОЛ

Tuote Produkt Product Продукция	Vinyplan 6580 - 620	
Valmistuspvm Tillv.datum Production date День изготовления		30.01.2018
Valmistusnro Tillv.nr. Production No. № изготовления		20180414
Kokonaispaino Totalvikt Total weight Полный вес		1176 g/m ²
Vetolujuus Draghållfasthet Tensile strength Прочность на растяжение	EN ISO 1421 DIN 53354	8184 / 7567 N/5 cm
Repimislujuus Rivhållfasthet Tear strength Прочность на разрыв	DIN 53363	1398 / 1235 N
Tartunta Vidhäftning Adhesion Адгезия		180 N/5cm
Lämmön-/pakkasenkesto Temperaturbeständighet Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Температурный режим использования	SFS-EN 1876-1	+ 70 °C -- 50 °C

Pvm
Datum
Date
Дата

12.02.2018

Teija Huuskonen
Teija Huuskonen



Oy Scantarp Ab
PL 1766, Lukkosalmentie 4
70421 KUOPIO
Puh. (017) 288 1188
Fax (017) 465 1762
e-mail: sales@scantarp.fi

Oy Scantarp Ab
P.O.Box 1766, Lukkosalmentie 4
FIN-70421 KUOPIO
Tel. +358 17 288 1188
Fax +358 17 465 1762
e-mail: sales@scantarp.fi

Kotipaikka Kuopio
Y-tunnus 2017560-9

www.scantarp.fi

Domicile Kuopio
VAT no: FI20175609