

**VINYPLAN 7225 981**

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| Pohjakangas/ Grundväv/ Base fabric/<br>Trägerstoff   |                          | 280 dtex polyester                             |
| Leveys/ Bredd/ Width/<br>Breite  |                          | 155 cm   |
| Päällyste/ Beläggning/ Coating/<br>Beschichtung  |                          | PVC  |
| Kokonaispaino/ Totalvikt/ Total weight<br>Totalgewicht   |                          | 250 g/m <sup>2</sup>                           |
| Repimislujuus/ Rivhållfasthet/<br>Tear strength/ Weiterreissfestigkeit                               | DIN 53363                | 90/80 N  |
| Vetolujuus/ Draghållfasthet/<br>Tensile strength/ Reissfestigkeit                                    | EN ISO 1421<br>DIN 53354 | 1200/1100 N/5 cm                               |
| Tartunta/ Vidhäftning/ Adhesion<br>Haftung   | IVK 3.13                 | 60 N/5 cm                                      |
| Lämmön-/pakkasenkesto<br>Temperaturbeständighet<br>Temperature resistance<br>Temperaturbeständigkeit | SFS-EN 1876-1            | + 70 °C - -35 °C                               |
| Palosuojaus/ Brandskydd/<br>Flame retardancy/<br>Schwerentflammbarkeit                               | ISO 3795<br>DIN 75200    | < 100 mm/min                                   |
| Väri/ Färg/ Colour/ Farbe  |                          | tummanvihreä/ mörkgrön /dark green /dunkelgrün |
| IR-heijastus/ IR-reflexion<br>IR reflection /IR Reflexion  | 760-950 nm               | 17 - 35 %                                      |
| Kiilto/ Glans/ Gloss/Glanz   | ISO 2813                 | 60 °/85 ° ≤ 2                                  |

Ilmoitetut arvot ovat tuotannon keskiarvoja. De angivna värdena är genomsnittsvärden från produktion. Technical data shown are average values from production. Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der Produktion.

Kaikki materiaalimme ovat UV- ja homesuojattuja. Alla våra materialer är UV- och mögelskyddade. All our materials are UV, mildew and rot resistant. Alle unsere Materialien sind beständig gegen UV-Strahlen und Schimmel.

16.01.2015

Oy Scantarp Ab  
PL 1766, Lukkosalmentie 4  
70421 KUOPIO  
Puh. (017) 288 1188  
Fax (017) 465 1762  
e-mail: sales@scantarp.fi

Oy Scantarp Ab  
P.O.Box 1766, Lukkosalmentie 4  
FIN-70421 KUOPIO  
Tel. +358 17 288 1188  
Fax +358 17 465 1762  
e-mail: sales@scantarp.fi

Kotipaikka Kuopio  
Y-tunnus 2017560-9

Domicile Kuopio  
VAT no: FI20175609

[www.scantarp.fi](http://www.scantarp.fi)